

KARTA TECHNICZNA WYROBU

Deska podłogowa - dąb

Ogólna charakterystyka i przeznaczenie wyrobu:

Deska podłogowa dąb jest to produkt naturalny wykonany z drewna dębowego.

Produkt jest zgodny z polską normą PN-EN 13226 Podłogi drewniane. Elementy posadzkowe lite z wpustami i/lub wypustami. Wyrób przeznaczony jest do użytkowania w lokalach i budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej lub halach sportowych. Nadaje się również do zastosowania jako element ogrzewania podłogowego - klej posiada atest EN 14257 (WATT`91).

Opis produktu:

Deski 3 warstwowe, jak nazwa wskazuje, składają się z trzech warstw, wierzchniej – cieńszej, którą stanowi drewno ozdobne, np. dębowe poddane obróbce i zabezpieczeniu oraz warstw spodnich, ustawionych do siebie prostopadle, wykonanych z drewna sosnowego. Budowa desek trójwarstwowych minimalizuje naprężenia.

Wybrane dane techniczne:

warstwa wierzchnia 4-6 mm,

warstwa środkowa 7-9 mm,

warstwa dolna 2 mm.

Parametry deski:

grubość deski 15 mm,

szerokość deski 70 mm – 250 mm,

długość deski 500 mm- 2200 mm.

Klasyfikacja:

Gat. NATUR (wg PN-EN 13226: O): Drewno o względnie jednolitej naturalnej barwie, różnorodnym rysunku. Naturalna barwa i struktura. Dowolny układ słoï, dopuszczalne pojedyncze jasne sęki do średnicy 8 mm z małymi pęknięciami (1szt/mb). Niedopuszczalna biel. Dopuszczalny błyszcz.

Gat. MARKANT (wg PN-EN 13226: A): Naturalna barwa i struktura. Dowolny układ słoï, dopuszczalne pojedyncze jasne sęki do średnicy 20 mm, wypadające do 10mm.

Biel niedopuszczalna. Dopuszczalny błyszcz

Gat. RUSTIK (wg PN-EN 13226: □): Deski o bardzo zróżnicowanej barwie i strukturze drewna. Dowolny układ słoï, sęki zdrowe, pęknięte do średnicy 50 mm, wypadające do 30 mm. Dopuszczalny błyszcz. Dopuszczalna sporadyczna biel krawędziowa zanikająca.

Właściwości nieokreślone powyżej zgodnie z Polską Normą nr PN-EN 13226:2009. Dopuszczalna się wystąpienie do 3% elementów posiadających wady zawierające się w klasyfikacji o stopień niższej niż zadeklarowana.

Instrukcja składowania:

Produkt należy składować w pomieszczeniach, w których wilgotność względna powietrza zawiera się w przedziale 45-60%, temperatura 18-25°C. Nie należy składować nie zamontowanej deski dłużej niż 7 dni. Deskę należy składować tak aby nie leżała bezpośrednio na posadzce - należy zastosować izolator (np. karton, styropian, paleta).

Instrukcja montażu:

Montaż deski należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi normami na odpowiednio przygotowane i wysuszone podłoże.

Deskę montować na klej do podłoża twardych. Przed montażem należy dokonać pomiaru wilgotności oraz wytrzymałości na ścinanie podłoża. Jeśli produkt był składowany przez długi czas zaleca się dokonanie pomiarów wilgotności oraz wymiarów deszczulek. Do montażu należy stosować materiały odpowiednio dobrane do gatunku drewna, wielkości deszczulek i wytrzymałości oraz rodzaju posadzki. Ze względu na złożoność operacji montaż posadzki drewnianej należy powierzyć wykwalifikowanym wykonawcom.

Deski o powierzchni niewykończonej:

Produkt dostarczony jest w formie surowej, niepolakierowanej, nie zabezpieczonej żadnymi środkami. Po naniesieniu powłoki zabezpieczającej barwa i rysunek drewna ulega zmianie - drewno zazwyczaj ciemnieje a rysunek staje się bardziej wyrazisty. Tyczy się to w szczególności drewna modyfikowanego termicznie ponieważ zmiany wizualne w tym przypadku są bardziej zauważalne niż w przypadku drewna niemodyfikowanego. Po przyklejeniu deski do posadzki zaleca się odczekać 2-4 tygodni przed szlifowaniem i lakierowaniem podłogi.

Deski o wykończonej powierzchni:

Deskę montować identycznie jak deskę o powierzchni niewykończonej. Zwrócić szczególną uwagę na zabrudzenia wykończonej powierzchni środkami do montażu (klej/grunt) powstałe zabrudzenia bezzwłocznie usunąć wilgotną szmatką lub przeznaczonym do tego środkiem. Po wyschnięciu kleju podłoga nadaje się do użytkowania. W przypadku podłogi lakierowanej i olejowoskowanej jej okres całkowitego utwardzenia wynosi 21 dni od momentu rozpakowania deski.

Instrukcja użytkowania:

Podłoga drewniana oraz położony na niej lakier/olej podlegają w zależności od intensywności użytkowania naturalnemu zużyciu. Dlatego podłoga wymaga regularnej pielęgnacji. Podłóg lakierowanych/olejowanych nie wolno czyścić ostrymi przedmiotami oraz stosować zbyt dużej ilości wody a jedynie wilgotną szmatkę lub mopa. Do pielęgnacji stosować jedynie środki aprobowane przez producenta. Stosowanie innych środków pielęgnacyjnych oraz stosowanie silnych środków chemii domowej na lakierowanej powierzchni może być przyczyną uszkodzenia powłoki lakierniczej oraz skutkuje utratą gwarancji. Podłogę należy użytkować w temperaturze 18-25°C oraz wilgotności względnej powietrza 45-60%.

Nie należy dopuścić do zalania podłogi drewnianej - może to doprowadzić do nadmiernego wzrostu wilgotności drewna, zwiększenia jego wymiarów i zdeformowania deszczulek lub nawet odspojenia podłogi od posadzki a w konsekwencji zniszczenia podłogi. W sytuacjach awaryjnych (zalenie powierzchni wodą, rozlanie substancji chemicznych na polakierowaną powierzchnię uszkodzenie mechaniczne powierzchni drewnianej itp.) należy niezwłocznie skontaktować się z wykonawcą podłogi. Żadna powłoka nie jest absolutnie odporna na zarysowania. Lakier nie podnosi odporności mechanicznej drewna.